

Lazura na zešednutí / Vergrauungs-Lasur

Technický list
leden 2022
strana 1 / 2



- » vyrovnává přechod k přirozenému stejnoměrnému šednutí dřeva
- » pouze 1 nátěr
- » rychle schnoucí
- » odolný vůči povětrnostním vlivům
- » vodou ředitelný

Vlastnosti výrobku:

SAICOS Lazura na zešednutí je transparentní nátěr na dřevo, který je vyroben na základě naší osvědčené olejovo-polymerní disperze.

Jedná se o modifikovaný olejový nátěr s otevřenými póry, odolný vůči povětrnostním vlivům, odolný vodě a zašpinění. Je vhodný pro hladký i řezaný povrch dřeva a je rychle schnoucí. Jedna vrstva je dostačující. Nátěr se trvale spojí s povrchem dřeva. Je prodyšný, reguluje vlhkost, nepraská, neloupe se.

SAICOS Lazura na zešednutí chrání dřevo přirozeným způsobem a je obzvláště odolný:

Přírodní oleje se vpíjí hluboko do dřeva, chrání ho zevnitř a udržují ho elastické. Polymerní disperze chrání proti povětrnostním vlivům a vlhkosti.

Odstíny:

7620 šed' granitová
7630 šed' skalní

Poznámka:

Při použití více plechovek z různých šarží, tyto dopředu smíchejte. Výsledný odstín je závislý na více faktorech: vedle typu dřeviny a textury dřeva je např. rozhodující i konečné broušení. Doporučujeme provedení zkušebního nátěru na originální dřevinu.

Oblast použití:

Veškeré dřevo na domě: dřevěné fasády, konstrukce, podhledy střeš, dřevěné stavební konstrukce, balkónové konstrukce, okenice, žaluzie (s výjimkou okenních rámců), carporty, garážová vrata,....

Veškeré dřevo v zahradě: pergoly, zástěny, mříže, ploty, zahradní brány, zahradní domky,....

Příprava:

Povrch dřeva musí být suchý (max. 18 % vlhkosti) a čistý). Případné zbytky předchozích nátěrů odstraňte louhováním nebo broušením.

Plochy natřené se SAICOS Lazura na zešednutí nebo jinými nátěry s otevřenými póry pouze dle potřeby očistíme nebo lehce přebrousíme. Odstraníme brusný prach. (Pokud je to možné, neošetřené dřevo před montáží natřeme ze všech stran)

Zpracování:

Se SAICOS válečkem olej/vosk, SAICOS Universálním válečkem malým nebo se SAICOS plochým štětcem. SAICOS Lazuru na zešednutí před použitím dobře rozmíchat neředit. Nanášet rychle a v pásech, nechat zaschnout.

Nejlepší teplota pro nanášení:

Mezi 8 °C a 35 °C

Vydatnost z litru:

pro řezaný povrch: cca. 8 m²

pro hladký povrch dřeva: cca. 12 m²

V závislosti na dřevině a struktuře povrchu.

Počet nátěrů: 1x SAICOS Lazura na zešednutí

Tento produkt se dá nanášet i strojně, podrobnější informace obdržíte u odborného prodejce.

Renovační nátěr: 1 L = ca. 8 m², 1 nátěr

Doba schnutí: cca. 3 - 5 hodin (dle teploty a vlhkosti vzduchu)

Protí prachu cca. 1 hodina.

Snadná údržba:

SAICOS Lazura na zešednutí nevyžaduje žádnou zvláštní péči. Zašpiněná místa opláchneme nebo očistíme vodou. Odolné zelené povlaky lze snadno odstranit SAICOS Green-Ex koncentrátem. Při renovaci není nutné žádné broušení (v závislosti na stavu povrchu pouze lehce přebrousit, příp. lokálně odstranit)

Čištění pracovního náčiní: vodou

Doba skladovatelnosti:

V uzavřených nádobách minimálně 2 roky.

Tekutý výrobek není odolný vůči mrazu. Transport a skladování v teplotách nad 5 °C.

Fyzikální vlastnosti:

Hustota: 0,9 – 1,07 g/cm³

Viskozita: 12 - 15 sec., 4 mm nádoba, DIN 53211.

Zápach: slabý/mírný (po přírodních rostlinných olejích)

po zaschnutí bez zápachu.

Bod vzplanutí: není zápalný

Lazura na zešednutí / Vergrauungs-Lasur

Technický list

leden 2022

strana 2 / 2

Bezpečnostní pokyny – první pomoc:

Skladujte mimo dosah dětí. Neplňte do nádob obvykle používaných pro potraviny a nápoje. Bezpečnostní list na vyžádání.

Pozor! Při stříkání se mohou tvořit nebezpečné kapičky. Nevdechujte aerosol nebo mlhu.

Obsahuje: IPBC, TMDD

Může způsobit alergické reakce.

EU-limit pro čirý lak a lazury (kategorie A/e): 130 g/l VOC (2010).

SAICOS Lazura na zešednutí obsahuje maximálně 130 g/l VOC

GISCODE: BSW50

GGVSEB/ADR -/-

Identifikace WGK 2 dle německé normy



Naše technické poradenství zde uvedené, je vydáno na základě našich nejlepších znalostí a provedených zkoušek, avšak bez záruky a nezavazuje zpracovatele povinnosti provést vlastní zkoušku výrobků od nás zakoupených na jejich vhodnost pro zamýšlený účel. Protože aplikace a zpracování je mimo naši kontrolu, leží odpovědnost výhradně na zpracovateli. Vydáním nového technického listu pozbývá předchozí platnosti.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

info@saicos.de

www.saicos.de