



- » rychle schnoucí - kompletní povrchová úprava je možná během jednoho dne
- » bezbarvý nebo barevný
- » přírodní povrchová úprava pro všechny druhy dřevěných a korkových podlah, pracovních desek, stolů a jiných silně namáhaných dřevěných ploch
- » jednoduchý - úsporný - dobrý pro dřevo
- » oxidativní schnutí

Vlastnosti výrobku:

Povrchová úprava s otevřenými póry na bázi přírodních surovin rostlinného původu (oleje a vosky). Speciálně vyvinuto pro všechny druhy dřevěných podlah (dle DIN 18356), rovněž pro korkové podlahy. Nátěr je prodyšný a reguluje vlhkost. Omezuje bobtnání a smršťování dřeva. Obzvláště vysoká penetrace do dřeva zajistí dlouhou trvanlivost. Dřevo chrání přírodní cestou, je mimořádně odolný proti opotřebení a trvanlivý. Ultra matný, matný, hedvábně matný nebo lesklý povrch - podle potřeby - je neklouzavý, odolný proti vodě a nečistotám. Odolný vůči domácím chemikáliím, např. káva, víno, pivo, cola nebo agresivní ovocné šťávy, dle DIN 48861-C.

Povrchy s úpravou SAICOS Premium Hardwax-Oil lze proto jednoduše čistit, jednoduše udržovat a jednoduše renovovat.

Protiskluznost R9: 3310 / 3305 / 3200 / 3035 / 3100 / 3317 / 3319 / 3328 / 3381 / 3385.

Odpovídá normě DIN 53160 T. 1+2 (odolnost vůči potu a slinám) a evropské normě DIN EN 71 T.3 (hodnocení migračního chování)

Všeobecné stavební prohlášení (DIBt): Z-157.10-4: 3310 / 3305 / 3200 / 3035 / 3100 / 3317 / 3319 / 3328 / 3381 / 3385.

Odstíny:

3310	Ultra matný*	bezbarvý
3305	Matný	bezbarvý
3200	Hedvábně matný	bezbarvý
3035	Lesklý	bezbarvý
3100	Bílá	transparentní, matný
3317	Stříbrošedá	transparentní, matný
3319	Černá	krycí, ultra matný
3328	Týk	transparentní, matný
3381	Ořech	transparentní, matný
3385	Palisandr	transparentní, matný
3299	Efekt**	transparentní
3333	Pur	transparentní, ultra

*pozor: nátěr s podlahovým štětcem není možný.

Pokud bude následovat další nátěr, musí být provedeno mezi-broušení (zrnitost 150)

**upozornění: 3299 použijte jako základ, jako konečný nátěr vždy 3200 nebo 3035.

Poznámka: všechny odstíny jsou vzájemně smíchatelny. Při použití více plechovek s různými šaržemi, tyto předem smíchejte. Výsledný odstín je závislý na více faktorech: vedle druhu dřeviny, textury dřeva, je rozhodující i kvalita broušení. Doporučujeme provedení zkušební nátěru na originální dřevo, aby bylo dosaženo co

nejpřesnější představy o konečném odstínu. (DIN 18356).

Oblast použití:

Pro všechny druhy dřevěné podlah v interiéru: parkety, vlasy, masivní podlahy, vícevrstvé podlahy, dýhované podlahy, ... Všechny typy korkových podlah: korkové podlahy, korkové dlaždice.

Také pro jiné silně namáhané dřevěných plochy: kuchyňské desky, stoly, nábytek a ostatní dřevěné výrobky v interiéru - také pro dětské hračky a ostatní předměty ze dřeva. Velmi vhodné i pro použití v koupelnách nebo kuchyních.

Příprava:

Povrch dřeva musí být čistý, suchý (max. 12 % vlhkosti). Lakované povrchy kompletně obruste nebo lak jinak odstraňte. Povrch dobře vybruste (konečná zrnitost broušení 120 - 150) Brusný prach důkladně odstraňte. Olejované nebo voskované plochy nepotřebují obrousení, jen očištění pomocí *Ecoline Magic Cleanser*, v případě, že je povrch je zašedlý či silně poškozený.

Dřevo se sklonem k zamodráním ve vlhkých prostorách, např. borovice a jiné jehličnaté dřeviny, k ochraně proti zamodráním ošetříme produktem SAICOS Impregnace dřeva bez biocidů (necháme schnout min. 18 hod.) U koupelnového nábytku doporučujeme jeden nátěr SAICOS Základový olej extra řídký a následně dva nátěry SAICOS Premium Hardwax-Oil.

Nanášení:

Nanášení pomocí SAICOS Váleček olej/vosk, SAICOS Podlahový štětec nebo SAICOS Plochy štětec. SAICOS Premium Hardwax-Oil je připraven k přímému použití. Dobře promíchejte - neředěte.

Poznámka: SAICOS Premium Hardwax-Oil při aplikaci nelijte přímo na natíranou plochu, nýbrž použijte vaničku.

Tento produkt se dá nanášet i strojně, podrobnější informace obdržíte u odborného prodejce.

Důležitá poznámka: Pro podlahy z tvrdých dřevin / exotických dřevin (evropské i zámořské tvrdé dřeviny), nám známé jako např. dub kouřový, Meranti, Wengé, Merbau, Jatoba, Ipé doporučujeme jako první nátěr tenký nános SAICOS Základový olej extra řídký. Dodržujte pokyny z technického listu.

Počet nátěrů:

První nátěr: 2 nánosy (základ není nutný)

Renovace: 1 nános je obvykle dostačující



První nátěr:

Naneseme rovnoměrně v tenké vrstvě.

Poznámka k 3310: po prvním nátěru se mohou objevit v místech kolem suků bílá místa, která po druhém nátěru nebudou již viditelná.

Druhý nátěr:

Naneseme rovnoměrně v tenké vrstvě.

Poznámka k 3399: jen jako základ, konečný nátěr vždy 3200 nebo 3035.

Zpracování na korkové podlahy:

Nanášeni pomocí SAICOS váleček olej/vosk nebo SAICOS univerzální váleček malý. První nátěr naneste velmi tence a ihned po nánosu setřete špachtlí, olej se rychle vstřebává.

Nejlepší teplota pro nanášení:

mezi 8 °C a 35 °C.

Vydatnost z litru:

1 litr vystačí na cca. 14 m² pro 2 nátěry.

Závisí na druhu dřeviny a struktuře povrchu.

U korku je spotřeba vyšší, závisí na druhu.

Doba schnutí:

Min. 3 – 5 hod. (závisí na teplotě a vlhkosti vzduchu). Prach se nelepí po 2 hodinách.

Úplné vytvrdnutí povrchu za cca. 4-5 dnů. Oxidativní schnutí – proto je potřeba zajistit během i po zpracování dobrou cirkulaci vzduchu pomocí otevřených oken případně ventilátorů.

Doba schnutí u korkových podlah:

min. 6 - 10 hodin (závisí na teplotě, vlhkosti vzduchu a kvalitě korku). Oxidativní schnutí – proto je potřeba zajistit během i po zpracování dobrou cirkulaci vzduchu pomocí otevřených oken.

Případný přebytek setřete savým hadříkem nebo použijte k egalizaci bílý pad. Schnutí viz. výše.

Snadná údržba:

Čištění a ošetřování: běžné čištění s mopem, prachovkou nebo vysavačem. Může být stíráno na vlhko (SAICOS - Prostředek na údržbu). Obnovovací údržba a čištění s produktem SAICOS Vosk na údržbu.

Poznámka: základní údržba se SAICOS Vosk na údržbu je doporučena rovněž u nově položených, podlah, u kterých byl nátěr nanášen průmyslově.

Renovace: zde doporučujeme vyčištění se Ecoline Magic Cleanser. Broušení není nutné. Doporučujeme lehké přebroušení plochy (zrnitost 150). Potom nanese po očištění jeden nový nátěr SAICOS Premium Hardwax-Oil (jednokotoučový stroj s bílým padem).

Čištění pracovního náčiní:

Se SAICOS Brush Cleaner.

Doba skladovatelnosti:

V uzavřených nádobách minimálně 5 let. Tekutý výrobek je odolný vůči mrazu. Dojde-li vlivem mrazu ke zhoustnutí přípravku, skladujte jej po několik hodin při pokojové teplotě a potom dobře promíchejte.

Fyzikální vlastnosti:

Hustota: 0.84 - 0.95 g/cm³

Viskozita: 55 - 95 sec., 4mm nádoba, DIN 53211.

Zápach: slabý/střední, po zaschnutí bez zápachu

Bod vzplanutí: více než 61 °C podle DIN 53213

Bezpečnostní pokyny – první pomoc:

Skladujte mimo dosah dětí. Neplňte do nádob obvykle používaných pro potraviny a nápoje. Hadřík použitý k nanášení přípravku ihned vyperte nebo jej skladujte ve vzduchotěsné nádobě (nebezpečí vzplanutí). Po zaschnutí je normálně hořlavý (EURO norma EN 13501 (DIN 4102 B2))

3310 / 3035 / 3319 / 3333 obsahuje:

2-Butanoxim. Může vyvolat alergickou reakci.

3305 / 3200 / 3100 / 3317 / 3328 / 3381 / 3385 / 3299 obsahuje:

2-Butanoxim, Phthalsäureanhydrid,

Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní list na vyžádání.

EU-limit pro jednosložkové speciální laky (kategorie A/i): 500 g/l (2010).

SAICOS Premium Hardwax-Oil obsahuje maximálně 500 g/l VOC

GISCODE: Ö60

GGVSEB / ADR -/-

Identifikace WGK 1 dle německé normy

Naše technické poradenství zde uvedené, je vydáno na základě našich nejlepších znalostí a provedených zkoušek, avšak bez záruky a nezbavuje zpracovatele povinnosti provést vlastní zkoušku výrobků od nás zakoupených na jejich vhodnost pro zamýšlený účel. Protože aplikace a zpracování je mimo naši kontrolu, leží odpovědnost výhradně na zpracovateli.

Vydáním nového technického listu pozbývá předchozí platnosti.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3 · D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0 · 📠 +49 2583 3037-10

info@saicos.de · www.saicos.de