



Vlastnosti výrobku:

Krycí nátěr na dřevo s otevřenými póry, na bázi přírodních rostlinných olejů. Speciálně vyvinut pro všechny druhy dřevin v exteriéru. Hedvábně matný povrch překryje barvu i žilkování dřeva, ale zanechá viditelnou strukturu dřeva. Nátěr se trvale spojí se dřevem. Neloupe se, nepraská a při renovaci proto není potřeba žádná speciální příprava, ani po mnoha letech. Jednoduše na očištěný povrch nanese novou nátěr, který může být kdykoli opakován. Nátěr je prodyšný a reguluje vlhkost. Omezuje smršťování a bobtnání dřeva. Díky výborné nasákavosti olejů je zaručena extrémní odolnost vůči povětrnosti.

SAICOS - Barva pro dům a zahradu chrání dřevo přirozeným způsobem:

Přírodní oleje se vpijí hluboko do dřeva a udržují ho zdravé a elastické, chrání povrch před povětrnostními vlivy. Barevné pigmenty s vysokou UV-odolností zaručují dlouhodobě krásný nátěr.

Odpovídá normě DIN 53160 T. 1+2 (odolnost vůči potu a slinám) a evropské normě DIN EN 71 T.3 (hodnocení migračního chování)

Odstíny:

2001	Bílá	krycí
2100	Slonová kost	krycí
2110	Žluť smrková	krycí
2112	Žluť citrónová	krycí
2301	Červeň švédská	krycí
2310	Červeň bordó	krycí
2405	Šeříková krycí	krycí
2500	Modř hroznová	krycí
2506	Modř královská	krycí
2520	Modř azuravá	krycí
2610	Zeleň jedlová	krycí
2700	Šed' achátová	krycí
2701	Šed' skalní	krycí
2710	Šed'granitová	krycí
2791	Šed' antracit	krycí
2800	Běžová	krycí
2801	Hněď ořešková	krycí
2810	Tmavě hnědá	krycí
2838	Mahagonově hnědá	krycí
2900	Grafit	krycí

- » na bázi přírodních olejů
- » krycí
- » pro veškeré dřevo v exteriéru, např. dřevěné fasády, dveře, balkony, ploty, brány, zástěny, pergoly, zahradní domky, ...
- » Interiér: pro všechny plochy bez mechanického zatížení
- » *odolná proti slepení*: ideální pro nátěry oken

Poznámka:

Všechny barevné odstíny jsou mezi sebou navzájem smíchatelné. Při použití více plechovek z různých řad, tyto dopředu smíchejte. Výsledný odstín je závislý na více faktorech: vedle typu dřeviny a textury dřeva je např. rozhodující i broušení. Doporučujeme z těchto důvodů zkušební nátěr na originální dřevinu.

Oblast použití:

Veškeré dřevo na domě:

Dřevěné fasády, podhledy střeš, dřevěné stavební konstrukce, balkónové konstrukce, přístřešky pro auta, zahradní brány, ... Ideální pro okna a dveře – neslepuje se!

Veškeré dřevo v zahradě:

Pergoly, zástěny, mříže, ploty, brány, zahradní domky, zahradní nábytek ze dřeva, ...

Vhodné rovněž pro tlakově impregnované dřevo i pro obnovu starých zvětřalých nátěrů. Ideální nátěr na okna – jednoduchá údržba (bez broušení při renovaci – jednoduše přetřít).

SAICOS - Barva pro dům a zahradu neobsahuje žádné biocidní látky. Na vyžádání je možné biocidní látky přidat (varianta PLUS) Interiér: pro všechny plochy bez mechanického zatížení

Příprava:

Povrch dřeva musí být čistý, suchý (max. 18 % vlhkosti). Případné zbytky předchozích nátěrů odstraňte louhováním nebo broušením. (Konečná zrnitost 120). Plochy dříve ošetřené nátěrem SAICOS Barva pro dům a zahradu nebo jinými prodyšnými nátěry jen očištíme, není nutné obrousění ani přebroušení. Pokud je to možné, natřeme neošetřené dřevo před montáží ze všech stran. Pro dřevo vystavené obzvlášť silným povětrnostním vlivům nebo dřevo vystavené vlhkosti (např. okenní rámy nebo dílce, které nemohou dobře osychat) můžeme použít pro zvýšení ochrany základní nátěr SAICOS Impregnace dřeva 9004* působící preventivně proti zamodření, houbám a plísním (nechat schnout min. 4-6 hod). Nanášet pouze na dřevo bez námrazy. *produkty s biocidy používat opatrně. Před použitím vždy čtěte etiketu a informace o produktu.

Nanášení:

Nanášení provádíme SAICOS plochým štětcem, SAICOS válečkem olej / vosk, příp. SAICOS Universálním válečkem malým. SAICOS Barva pro dům a zahradu je připravena k nátěru, neředit. Prosím dobře rozmíchat.

Barva pro dům a zahradu / Haus & Garten-Farbe

Technický list

Leden 2022

strana 2 / 2



Počet nátěrů:

2x SAICOS Barva pro dům a zahradu

První nátěr :

Nanášíme v tenké vrstvě, stejnoměrně ve směru vláken dřeva.

Doba schnutí: min. 8 hodin (dle teploty a vlhkosti vzduchu)

Druhý nátěr:

Rovněž nanese tenkou vrstvou ve směru vláken dřeva.

Doba schnutí: min. 8 hodin (okna cca. 10 hod.) proti prachu za cca. 5 hod.

Pokud má být tento hedvábně matný nátěr lesklejší povrch, po zaschnutí jej přetřeme bezbarvým nátěrem SAICOS Čirá lazura.

Tento produkt se dá nanášet i strojně, podrobnější informace obdržíte u odborného prodejce.

Nejlepší teplota pro nanášení:

Mezi 8 °C a 35 °C

Vydatnost z litru:

1 litr ca. 17m² (2 nátěry).

Závisí na druhu dřeviny a struktuře povrchu.

Snadná údržba:

Znečištění můžeme omýt nebo očistit vodou. Při silném znečištění (např. zahradní nábytek) se osvědčilo použití SAICOS Magic cleaner. Na případné zelené povlaky je možno použít SAICOS Odstraňovač zeleného povlaku. Pryskyřici a jiné látky vystupující ze dřeva je možné očistit SAICOS Čističem štětců, bez poškození povrchu.

Renovace:

Barva pro dům a zahradu je možné kdykoli přetřít stejným nebo jiným barevným odstínem (bez přebrousování!).

Čištění pracovního náčiní:

Se SAICOS - Čistič štětců.

Doba skladovatelnosti:

V uzavřených nádobách min. 5 let.

Tekutý produkt je odolný vůči mrazu. Dojde-li vlivem mrazu ke zhoustnutí přípravku, skladujte jej po několik hodin při pokojové teplotě a potom dobře promíchejte.

Fyzikální vlastnosti:

Hustota: 1,16 – 1,34 g/cm³

Viskozita: 24-50 sec., 6 mm nádoba, DIN 53211.

Zápach: slabý / střední (po přírodních rostlinných olejích, po zaschnutí bez zápachu)

Bod vzplanutí: > 61 °C podle DIN 53213

Bezpečnostní pokyny – první pomoc:

Skladujte mimo dosah dětí. Neplňte do nádob obvykle používaných pro potraviny a nápoje. Hadřík použitý k nanášení přípravku ihned vyperte nebo jej skladujte ve vzduchotěsné nádobě (nebezpečí vzplanutí). Po zaschnutí je normálně hořlavý (EURO norma EN 13501 (DIN 4102 B2)). Pozor! Při stříkání se mohou tvořit nebezpečné kapičky. Nevdechujte aerosol nebo mlhu.

Bezpečnostní list na vyžádání.

EU-limit pro čirý lak a lazury (kategorie A/e): 400 g/l VOC (2010). SAICOS Barva pro dům a zahradu obsahuje maximálně 400 g/l VOC
GISCODE:BSL 10
GGVSEB / ADR -/-
Identifikace WGK 1 dle německé normy

Naše technické poradenství zde uvedené, je vydáno na základě našich nejlepších znalostí a provedených zkoušek, avšak bez záruky a nezabývá zpracovatele povinností provést vlastní zkoušku výrobků od nás zakoupených na jejich vhodnost pro zamýšlený účel. Protože aplikace a zpracování je mimo naši kontrolu, leží odpovědnost výhradně na zpracovateli. Vydáním nového technického listu pozbývá předchozí platnosti.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

info@saicos.de

www.saicos.de