

UV-olejová lazura venkovní / UV-Schutzlasur Außen

Technický list
leden 2022
strana 1 / 2



Vlastnosti výrobku:

SAICOS UV-olejová lazura venkovní je hedvábně matný, nově vyvinutý nátěr pro veškeré dřevo venku (i uvnitř), vyrobený na bázi přírodních rostlinných olejů, který mnohonásobně oddaluje zašednutí a zežloutnutí dřeva ve srovnání s nenatřeným dřevem. Barevné pigmenty s dodatečnou vysokou UV-ochranou zajišťují stálou krásu dřeva. Tento nátěr s otevřenými póry nepraská, neloupe se. Je prodyšný, odpuzuje vodu, reguluje vlhkost a omezuje bobtnání a smršťování dřeva.

SAICOS UV-olejová lazura venkovní se snadno aplikuje, má velkou vydatnost a lehce se udržuje (pro oživení jednoduše jeden nátěr na očištěnou plochu – bez broušení, žádný prach). Odpovídá normě DIN 53160 T. 1+2 (odolnost vůči potu a slinám) a evropské normě DIN EN 71 T.3 (hodnocení migračního chování)

Odstíny:

0111	bezbarvý *	
1111	borovice	transparentní
1171	šedý	transparentní
1181	ořech	transparentní

* Může být nanesen také na jiné nátěry pro zvýšení UV-ochrany.

Poznámka:

Všechny barevné odstíny jsou mezi sebou navzájem smíchatelné. Při použití více plechovek z různých šarží, tyto dopředu smíchejte. Výsledný odstín je závislý na více faktorech: vedle typu dřeviny a textury dřeva je např. rozhodující i broušení. Doporučujeme z těchto důvodů zkušební nátěr na originální dřevinu.

Oblast použití:

Vhodné pro veškeré dřevo venku, které má zůstat „přírodní“, jako dřevěné fasády, podbití střech, okna, dveře,...

Příprava:

Povrch dřeva musí být čistý, suchý (max. 18 % vlhkosti). Staré povrchy s prodyšnými lazurami, pokud dobře drží, jen očistit. Staré laky odstranit. Natírat jen na dřevo bez námrazy.

V případě požadavku zvýšení ochrany dřevin náchylných k zamodrávání (např. borovice, smrk) doporučujeme ošetřit dodatečnou preventivní ochranou proti zamodrávání, hnilobě, plísní (pokud možno ze všech stran) nátěrem SAICOS Universální impregnace dřeva 9004* (necháme schnout min. 4-6 hod.)

» pro dřevo venku

» transparentní nátěr na dřevo s UV-dlouhodobou ochranou proti zešednutí

» na bázi přírodních olejů

» s otevřenými póry

» hedvábně matný

* Produkty s biocidy používat opatrně.

Před použitím přečíst etiketu a technický list.

Nanášení:

SAICOS UV-olejová lazura venkovní je připravena k použití.

Dobře rozmíchat. Nanášení provádíme s tuhým štětcem (SAICOS plochý štětec) v tenké vrstvě a stejnoměrně na čistou a suchou plochu. Výsledný vzhled nátěru je závislý na kvalitě podkladu, proto je nutný zkušební nátěr.

Nejlepší teplota pro nanášení:

Mezi 8 °C a 35 °C

Pouze na dřevo bez námrazy.

Vydatnost z litru:

1 litr ca. 13m² pro nátěry

Závisí na druhu dřeviny a struktuře povrchu.

Řezaný povrch má vyšší spotřebu.

Počet nátěrů:

Jako samostatný nátěr: 2x

Jako uzavírací nátěr: 1x

Jako samostatný nátěr – 2 vrstvy:

1101 bezbarvý pro všechny dřevěné povrchy, které mají být jako „nenatřené“. Přírodní barevné odstíny 1111 Borovice, 1181 Ořech a 1171 šedá doporučujeme zejména pro plochy, které mají získat stejnoměrný barevný odstín (prosím zkušební nátěr pro optické srovnání).

Jako hedvábně matný konečný nátěr - 1 vrstva

Na všechny SAICOS venkovní nátěry, transparentní nebo krycí, pro zvýšení trvanlivosti a UV-odolnosti.

Tento produkt se dá nanášet i strojně, podrobnější informace obdržíte u odborného prodejce.

UV-olejová lazura venkovní / UV-Schutzlasur Außen

Technický list
leden 2022
strana 2 / 2



Doba schnutí:

6 – 8 hodin (v závislosti na teplotě a vlhkosti).

Proti prahu zaschlý za cca. 4 hodiny. Druhý nátěr nanese dle potřeby po důkladném zaschnutí. Jako konečný nátěr na barevné plochy je dostatečný jeden nátěr.

Jednoduchá údržba:

Povrchy natřené SAICOS UV-olejová lazura venkovní nevyžadují žádnou zvláštní údržbu. Při obnovení není třeba žádné broušení povrchu. Jednoduše nanese další nátěr SAICOS UV-olejová lazura venkovní na očištěnou a suchou plochu.

Čištění pracovního náčiní:

Se SAICOS - Čistič štětců.

Doba skladovatelnosti:

V uzavřených nádobách min. 5 let. Tekutý produkt je odolný vůči mrazu. Dojde-li vlivem mrazu ke zhoustnutí přípravku, skladujte jej po několik hodin při pokojové teplotě a potom dobře promíchejte.

Fyzikální vlastnosti:

Hustota: 0,88 – 0,95 g/cm³

Viskozita: 40-65 sec., 4mm nádoba, DIN 53211.

Zápach: slabý / střední (po přírodních rostlinných olejích) po zaschnutí bez zápachu

Bod vzplanutí: > 61 °C podle DIN 53213

Bezpečnostní pokyny – první pomoc:

Skladujte mimo dosah dětí. Neplňte do nádob obvykle používaných pro potraviny a nápoje. Hadřík použitý k nanášení přípravku ihned vyperte nebo jej skladujte ve vzduchotěsné nádobě (nebezpečí vzplanutí). Po zaschnutí je normálně hořlavý (EURO norma EN 13501 (DIN 4102 B2)). **Obsahuje:** IPBC. Může vyvolat alergické reakce. Pozor! Při stříkání se mohou tvořit nebezpečné kapičky. Nevdechujte aerosol nebo mlhu. Bezpečnostní list na vyžádání.

EU-limit pro čirý lak a lazury (kategorie A/e): 400 g/l VOC (2010).

SAICOS UV-olejová lazura venkovní obsahuje maximálně 400 g/l VOC

GISCODE: BSL 10

Identifikace WGK 1 dle německé normy

Naše technické poradenství zde uvedené, je vydáno na základě našich nejlepších znalostí a provedených zkoušek, avšak bez záruky a nezavazuje zpracovatele povinnosti provést vlastní zkoušku výrobků od nás zakoupených na jejich vhodnost pro zamýšlený účel. Protože aplikace a zpracování je mimo naši kontrolu, leží odpovědnost výhradně na zpracovateli. Vydáním nového technického listu pozbývá předchozí platnosti.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3
D-48336 Sassenberg
info@saicos.de
www.saicos.de