



- » chrání a ošetřuje
- » pro dřevo na domě, balkónové obložení a veřkeré dřevo v zahradě
- » odolnost povětrnostním vlivům
- » odpuzuje vodu a nečistoty
- » snadná údržba

Vlastnosti výrobku:

Transparentní nátěr na bázi přírodních rostlinných olejů pro dřevo v exteriéru s vysokou odolností proti povětrnosti. Zajiřtí krásné, přirozené zabarvení. Je to porézní, vodoodpudivý, extrémně odolný nátěr. Redukuje smršřování a bobtnání dřeva. Přírodní oleje se vpijí hluboko do dřeva a chrání spolehlivě povrch před povětrnostními vlivy a vlhkostí. Barevné pigmenty vysokou UV-odolností (s vyjimkou bezbarvého) zajiřtí přirozenou krásu dřeva. SAICOS Wood Stain se trvale spojí se dřevem, proto není potřeba obřušování při renovaci, ani po mnoha letech.

Odstíny:

0001	bezbarvý	transparentní
0009	bílý	transparentní
0010	smrk	transparentní
0011	borovice	transparentní
0018	písková	transparentní
0030	řvédská červená	transparentní
0031	modřín	transparentní
0038	mahagon	transparentní
0060	jedlová zeleň	transparentní
0070	perleřová	transparentní
0071	ředá	transparentní
0081	ořech	transparentní
0082	týk	transparentní
0086	dub	transparentní
0089	palisandr	transparentní
0091	eben	transparentní
0092	antracit	transparentní

Poznámka:

Vřechny barevné odstíny jsou mezi sebou navzájem míchatelné. Při použití více plechovek z řůzných řarží, tyto dopředu smíchejte. Výsledný odstín je závislý na více faktorech: vedle typu dřeviny a textury dřeva je např. rozhodující i brouření. Doporučujeme z řtěchto důvodů zkušební nátěr na originální dřevinu.

Oblast použití:

Veřkeré dřevo na domě:

dřevěné řasády, podhledy řřech, dřevěné stavební konstrukce, balkónové konstrukce, okna, okenice, verandy, přístřešky pro auta,...

Veřkeré dřevo v zahradě:

pergoly, zástěny, mříže, ploty, brány, rořty, zahradní domky, ... Ideální i pro tlakově impregnované dřevo. Podle druhu dřeviny a výrobní metody vhodné i pro tepelně upravené dřeviny (doporučen je zkušební nátěr).

Připrava:

Povrch dřeva musí být řistý, řuchý (max. 18 % vlhkosti). Lakované povrchy obřuste nebo jinak odstraňte. Plochy dřívě ošetřené SAICOS Oleřovou lazurou nebo řinými prodyřnými lazurami jen ořistíme, není nutné obřušování. U transparentních nátěrů bude výsledný barevný odstín ovlivněn odstínem natíraného dřeva, doporučujeme provést zkušební nátěr. Pokud je to možné, neošetřené dřevo natřeme před montáží jednou ze vřech stran.

Pro dřevo vystavené obřvlářt řilným povětrnostním vlivům můžeme použít pro zvýření ochrany základní nátěr SAICOS Impregnace dřeva 9003* (nechat schnout min. 18 řhod).

*produkty s biocidy používat opatřně. Před použitím řždy řtěte etiketu a informace o produktu.

Nanáření:

Nanáření provádíme SAICOS plochým řtětcem nebo SAICOS válečkem olej / vosk nebo SAICOS Universální váleček malý.

SAICOS Wood Stain je připravena k nátěru, neředit.

Prosím dobře rozmíchat.

Počer nátěrů: 2x SAICOS Wood Stain.

První nátěr:

Nanáříme v řtenké vrstvě, řtejnomořně, ve řměru vláken dřeva. Doba schnutí: min 10 řhodin (dle teploty a vlhkosti vzduchu)

Druhý nátěr:

Rovněž nanese řtenkou vrstvu ve řměru vláken dřeva. Doba schnutí: min. 10 řhodin (dle teploty a vlhkosti vzduchu)

Tento produkt se dá nanářet i strojně, řdobbněřší informace obřříte u odborného prodejce.

Nejlepší teplota pro nanáření:

Mezi 8 °C a 35 °C



Vydatnost z litru:

1 liter ca. 13m² (2 nátěry).

Nenatíráme na zmrzlé dřevo.

Závisí na druhu dřeviny a struktuře povrchu.

(řezaný povrch má vyšší spotřebu)

Snadná údržba:

Čištění a ošetřování: SAICOS Oleřová lazura nepotřebuje žádnou speciální údržbu. Znečištění můžeme omýt nebo očistit vodou. Zelené povlaky se dají snadno odstranit pomocí SAICOS Odstraňovač zeleného povlaku.

Renovace:

Při renovaci není nutné nátěr obrušovat – záleží na stavu povrchu. V případě potřeby jen lehce přebrousit a nanést jeden nový nátěr SAICOS Wood Stain na očištěný povrch.

Čištění pracovního náčiní:

Se SAICOS Brush Cleaner.

Doba skladovatelnosti:

V uzavřených nádobách min. 5 let.

Tekutý produkt je odolný vůči mrazu. Dojde-li vlivem mrazu ke zhoustnutí přípravku, skladujte jej po několik hodin při pokojové teplotě a potom dobře promíchejte.

Fyzikální vlastnosti:

Hustota: 0.99 - 1.15 g/cm³

Viskozita: 26 - 44 sekund, 4mm nádoba, DIN 53211.

Zápach: slabý / střední (po přírodních rostlinných olejích a voscích, po zaschnutí bez zápachu)

Bod vzplanutí: > 61 °C podle DIN 53213

Bezpečnostní pokyny – první pomoc:

Skladujte mimo dosah dětí. Neplňte do nádob obvykle použité (-EURO norma EN 13501 (DIN 4102 B2). Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Vyhněte se znečištění životního prostředí. Obsah / nádoby předejte k průmyslové likvidaci. Opakovaný kontakt může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Obsahuje:

IPBC, 2-Butanonoxim, Propiconazol

Může vyvolat alergické reakce.

Bezpečnostní list na vyžádání.

EU-limit pro čirý lak a lazury (kategorie A/e): 400 g/l VOC (2010).

SAICOS Wood Stain obsahuje maximálně 400 g/l VOC

GISCODE: M-KN02

GGVSEB / ADR -/-

Identifikace WGK 2 dle německé normy

Naše technické poradenství zde uvedené, je vydáno na základě našich nejlepších znalostí a provedených zkoušek, avšak bez záruky a nezavazuje zpracovatele povinnosti provést vlastní zkoušku výrobků od nás zakoupených na jejich vhodnost pro zamýšlený účel. Protože aplikace a zpracování je mimo naši kontrolu, leží odpovědnost výhradně na zpracovateli.

Vydáním nového technického listu pozbývá předchozí platnosti.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

info@saicos.de

www.saicos.de/cz