



Vlastnosti výrobku:

Impregnační, základní nátěr pro dřeviny náchylné k zabarvení, jako borovice a další jehličnaté dřeviny. Zcela bez organických biocidů – proto je možné použití ve vnitřních, obytných prostorách, zcela zdravotně nezávadný.

Zejména je doporučen k ošetření dřevin náchylných k zamodrání ve vlhkých místnostech, jako je koupelna a kuchyň.

Nezávadný – na bázi přírodních rostlinných surovin. Odpuzuje vodu a je odolný vlhkosti. Omezuje smršťování a bobtnání dřeva.

Odpovídá normě DIN 53160 T.1+2 (odolnost vůči potu a slinám) a evropské normě DIN EN 71 T.3 (hodnocení migračního chování)

SAICOS Impregnace dřeva bez biocidů chrání preventivně na přírodní bázi proti poškození vlivem vlhkosti:

Nátěr se vpije hluboko do dřeva, impregnuje ho a udržuje elastické. Prodyšnost dřeva zůstane zachována – vlhkost může unikat.

SAICOS Impregnace dřeva bez biocidů má slabý zápach, po zaschnutí bez zápachu.

Odstíny:

9000 bezbarvý

Oblasti použití:

Dřevo uvnitř:

obklady stěn a stropů, okna, dveře, stropní trámy, lišty,...

Dřevěný nábytek:

skříně, komody, police, ... atd. masivní nebo dýhované

Podlahy:

parkety, podlahy z masivu, vrstvené podlahy,...

Příprava:

Povrch dřeva musí být suchý (vlhkost dřeva pro interiér max. 12%) a čistý. Lakované povrchy (např. nábytek) odstraňte obrušením nebo odmořením. Nanášejte jen na dřevo bez námrazy. Pokud je to možné, nanášet ze všech stran.

Poznámka:

Doporučujeme provedení zkušebního nátěru na originální dřevinu a tím získání originálního vzorku barevného odstínu (DIN 18356).

» **přírodní ochrana dřeva bez biocidů**

» **pro všechny dřeviny náchylné k zabarvení v interiéru**

» **zejména doporučeno pro jehličnaté dřeviny v koupelně a kuchyni**

» **nejedná se o samostatný nátěr - po zaschnutí následuje konečná úprava produkty SAICOS**

» **oxidační schnutí**

Zpracování:

SAICOS Impregnace dřeva bez biocidů je připravena k nátěru - neředit. Nanáší se SAICOS plochými štětci, SAICOS válečkem olej/vosk nebo SAICOS univerzálním válečkem malým. Nanášet je třeba rovnoměrně a v dostatečném množství: minimální spotřeba je 120 ml/m².

Tento produkt se dá nanášet i strojně, podrobnější informace obdržíte u svého odborného prodejce.

Nejlepší teplota pro nanášení:

Mezi 8 °C a 35 °C

Vydatnost z litru:

1 litr vystačí pro cca. 8 m² při jednom nátěru.

Závisí na druhu dřeviny a struktuře povrchu.

Počet nátěrů:

1 nános, v minimálním množství 120 ml/m². Pro zajištění dlouhodobého účinku musí být konečný nátěr proveden do 1 týdne po nanesení impregnace.

Doba schnutí před nanesením konečného nátěru:

Minimální doba schnutí před konečným nátěrem je 18 hodin (záleží na teplotě a vlhkosti vzduchu.)

Jedná se o oxidační schnutí – během nátěru i poté je třeba otevřít okna, zajistit velmi dobré větrání a cirkulaci vzduchu.

Čištění pracovního náčiní:

Pomocí SAICOS Čistič štětců nebo ředidlem.

Další úprava povrchu dřeva:

SAICOS Impregnace dřeva bez biocidů není konečný nátěr.

Pro zajištění plné účinnosti preventivní ochrany impregnace je nutno konečný nátěr nanést do jednoho týdne. Doporučujeme speciální nátěry na dřevo od SAICOS, např. pro interiér, speciálně pro podlahy, Saicos Tvrdý voskový olej Premium.

Doba skladovatelnosti:

V uzavřených nádobách minimálně 5 let.

Tekutý produkt je odolný vůči mrazu. Dojde-li vlivem mrazu ke zhoustnutí přípravku, skladujte jej po několik hodin při pokojové teplotě a potom dobře promíchejte.



Technický list

leden 2022

strana 2 / 2

Fyzikální vlastnosti:

Hustota: 0,82 – 0,86 g/cm³,

Viskozita: 21-29 sec., 3 mm nádoba, DIN 53211.

Zápach: slabý / střední (po přírodních rostlinných olejích)
po zaschnutí bez zápachu

Bod vzplanutí: > 61 °C podle DIN 53213

Bezpečnostní pokyny – první pomoc:

Skladujte mimo dosah dětí. Neplňte do nádob obvykle používaných pro potraviny a nápoje. Hadřík použitý k nanášení přípravku ihned vyperte nebo jej skladujte ve vzduchotěsné nádobě (nebezpečí vzplanutí). Po zaschnutí je nátěr normálně hořlavý (EURO norma EN 13501 (DIN 4102 B2). Při požítí, vniknutí do dýchacích cest může být smrtelný. PŘI POLKNUTÍ: ihned kontaktujte lékaře nebo TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM. Nevyvolávejte zvracení. Skladujte uzamčené. Obsah/obaly předejte k ekologické likvidaci. Opakovaný kontakt s kůží může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Obsahuje:

Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cykлены, < 2 % aromátů.

EU-limit pro lazury (kategorie A/f): 700 g/l VOC (2010).

SAICOS Impregnace dřeva bez biocidů obsahuje maximálně 700 g/l VOC

GISCODE: Ö60+

GGVSEB / ADR-/-

Identifikace WGK 1 dle německé normy.

Naše technické poradenství zde uvedené, je vydáno na základě našich nejlepších znalostí a provedených zkoušek, avšak bez záruky a nezavazuje zpracovatele povinnosti provést vlastní zkoušku výrobků od nás zakoupených na jejich vhodnost pro zamýšlený účel. Protože aplikace a zpracování je mimo naši kontrolu, leží odpovědnost výhradně na zpracovateli. Vydáním nového technického listu pozbývá předchozí platnosti.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

info@saicos.de

www.saicos.de