



» **speciální základní nátěr s otevřenými póry**
» **oxidativní schnutí**
» **Zejména pro světlé evropské dřeviny**

Vlastnosti:

SAICOS Hartwachsöl Rohholzeffekt je speciální základní nátěr s otevřenými póry na bázi přírodních surovin rostlinného původu (oleje a vosky). Nátěr zdůrazňuje přírodní charakter dřeviny, povrch vypadá jako nenatřený. Doporučeno zejména pro světlé evropské dřeviny (např. dub, jasan, buk atd.). Nátěr je šetrný ke dřevu - reguluje vlhkost, je prodyšný, snižuje bobtnání a smršťování.

SAICOS Tvrdý voskový olej Rohholzeffekt má slabý zápach a po zaschnutí je bez zápachu.

Všeobecné schválení stavebního úřadu č. (DIBt): Z-157.10-4.

SAICOS Hartwachsöl Rohholzeffekt chrání dřevo na přírodní bázi: přírodní oleje se vpijí hluboko do dřeva, chrání ho zevnitř a udržují ho pružné. Nátěr je odolný vůči domácím chemikáliím, např. káva, víno, pivo, cola nebo agresivní ovocné šťávy. Povrchy s úpravou SAICOS Hartwachsöl Rohholzeffekt a SAICOS Tvrdý voskový olej Premium lze proto jednoduše čistit, jednoduše udržovat a jednoduše renovovat.

Odstíny:

300133 surové dřevo

Poznámka:

Při použití více plechovek s různými šaržemi, tyto předem smíchejte. Výsledný odstín je závislý na více faktorech: vedle druhu dřeviny, textury dřeva, je rozhodující i kvalita broušení. Doporučujeme provedení zkušebního nátěru na originální dřevinu, aby bylo dosaženo co nejpřesnější představy o konečném odstínu.

Oblast použití:

Pro použití v interiéru, pro zachování původního barevného tónu dřeviny, např. dubu po finálním broušení a k minimalizaci zabarvení od bezbarvých tvrdých olejových nátěrů. Dřevo je přírodní produkt a i evropské dřeviny vykazují různé barvy. Udělejte, prosím, zkušební nátěr. Je vhodné i pro podlahy ve vlhkých místnostech (SAICOS Premium Tvrdý voskový olej jako vrchní nátěr).

Příprava:

Povrch dřeva musí být čistý, suchý (max. 12 % vlhkosti). Lakované povrchy kompletně obruste nebo lak jinak odstraňte. Povrch dobře vybruste (konečná zrnitost broušení 120 – 150) Brusný prach důkladně odstraňte.

Zpracování:

Nanášení pomocí padovacího stroje. SAICOS SAICOS Hartwachsöl Rohholzeffekt připraven k použití. Dobře promíchejte – neředěte. Výrobek rovnoměrně rozeste na ploše 5-6 m² v pružích dlouhých přibližně 20 cm za pomoci olejový/voskový váleček SAICOS a poté vyleštíte pomocí jednokotoučového stroje a bílého padu. Tento výrobek lze nanášet také strojově.

Nejlepší teplota pro nanášení:

mezi 8 °C a 35 °C.

Vydatnost z litru:

1 litr vystačí na cca. 65 m² pro jeden nátěr na hladké dřevo. Závisí na druhu dřeviny a struktuře povrchu.

Počet nátěrů:

1x SAICOS SAICOS Hartwachsöl Rohholzeffekt.
(Konečný nátěr SAICOS Tvrdý voskový olej Premium v odpovídajícím stupni lesku nebo lehce přibarvený.

Doba schnutí:

Min. 8 hod. (závisí na teplotě a vlhkosti vzduchu). Oxidativní schnutí – proto je potřeba zajistit během i po zpracování dobrou cirkulaci vzduchu pomocí otevřených oken případně ventilátorů. Lze použít i s tvrdidlem 3243. Prach se nelepí po 4 hodinách.

Čištění pracovního náčiní:

Se SAICOS čistič štětců nebo ředidlo.

Doba skladovatelnosti:

V uzavřených nádobách minimálně 5 let. Tekutý výrobek je odolný vůči mrazu. Dojde-li vlivem mrazu ke zhroucení přípravku, skladujte jej po několik hodin při pokojové teplotě a potom dobře promíchejte.

Tvrdý voskový olej-efekt surové dřevo / Hartwachs-Oel-Rohholzeffekt

Technický list
Leden 2025
Strana 2/2



Fyzikální vlastnosti:

Hustota: 0,90 – 0,93 g/cm³.

Viskozita: 65 - 95 sec., 4mm nádoba, DIN 53211.

Zápach: slabý/střední, po zaschnutí bez zápachu

Bod vzplanutí: více než 61 °C podle DIN 53213

Bezpečnostní pokyny – první pomoc:

Skladujte mimo dosah dětí. Neplňte do nádob obvykle používaných pro potraviny a nápoje. Hadřík použitý k nanášení přípravku ihned vyperte nebo jej skladujte ve vzduchotěsné nádobě (nebezpečí vzplanutí). Po zaschnutí je normálně hořlavý (EURO norma EN 13501 (DIN 4102 B2)). Pozor! Při stříkání se mohou tvořit nebezpečné kapičky. Nevdechujte aerosol nebo mlhu.

Bezpečnostní list na vyžádání.

EU-limit pro jednosložkové speciální laky (kategorie A/I): 500 g/l (2010). SAICOS Tvrdý voskový olej Premium obsahuje maximálně 500 g/l VOC.

GISCODE: Ö60

Identifikace WGK 1 dle německé normy

Naše technické poradenství zde uvedené, je vydáno na základě našich nejlepších znalostí a provedených zkoušek, avšak bez záruky a nezavazuje zpracovatele povinnosti provést vlastní zkoušku výrobků od nás zakoupených na jejich vhodnost pro zamýšlený účel. Protože aplikace a zpracování je mimo naši kontrolu, leží odpovědnost výhradně na zpracovateli. Vydáním nového technického listu pozbývá předchozí platnosti.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

info@saicos.de

www.saicos.de