



Vlastnosti:

Přimícháním přísady Protiskluz R 10 do SAICOS 2K PU Elastik bude dosaženo zvýšené protiskluznosti.

Všeobecné stavební prohlášení č. (DIBt): Z-157.20-208.

Pouze pro profesionální nanášení.

Číslo výrobku:

9616

Oblast použití:

k obnově a prvotnímu nátěru hladkých nebo lehce strukturovaných designových povrchů, PVC a linolea, rovněž pro průmyslově ošetřené PU-podlahové krytiny. Vhodnost k renovaci z hlediska bezpečnosti podlahy je potřeba předem posoudit u každého objektu. **Další informace najdete v technickém listu SAICOS 2K PU Elastik.**

Zpracování:

SAICOS Protiskluz R10 nalijeme do SAICOS 2K PU Elastik. Do směsi přidáme SAICOS Tvrdidlo 2K (10:1). 2 minuty dobře promícháme, nádobu necháme 5 minut v klidu a po opětovném promíchání rychle nanese pomocí SAICOS Váleček - voda. Rozmíchané nádoby dlouhodobě nezavíráme.

Při dílčím množství: SAICOS 2K PU Elastik smícháme se SAICOS Tvrdidlo 2K v poměru 10 : 1, kdy přísadu dáme do SAICOS 2K PU Elastik. Připravený lak zpracujeme během otevřené doby pro zpracování 2 hodin. Při míchání dílčího množství je nutné vždy přesně dodržet míchací poměr (1 : 10).

36 hodin před prvním nátěrem vypneme podlahové topení a zapneme nejdříve 24 hodin po nanesení poslední vrstvy laku.

Vydatnost:

Nátěr se SAICOS Váleček-voda, nanášené množství 80 – 120 g/m² 0,45 litru přísady na 4,55 litru SAICOS 2K PU Elastik 5 litrů vystačí na cca 50 m² pro jeden nátěr.

Může se lišit dle druhu dřevina a struktury povrchu.

- » přísada pro 2K PU Elastik
- » zvýšení protiskluznosti - R10
- » pro desénové podlahy, PVC a linoleum

Doba skladovatelnosti:

V neotevřených/uzavřených nádobách min. 1 rok.

Tekutý produkt není odolný mrazu. Skladování a transport v teplotách nad 5 °C.

Bezpečnostní pokyny – první pomoc:

Skladujte mimo dosah dětí. Neplňte do nádob obvykle používaných pro potraviny a nápoje.

Obsahuje: TMDD, CIT/MIT (3:1). Může způsobit alergické reakce.

Bezpečnostní list na vyžádání.

EU- limit pro dvousložkové speciální laky (kategorie A/j):

140 g/l (2010). SAICOS 2K PU Elastik s přísadou SAICOS Protiskluz R10 (9616) obsahuje maximálně 140 g/l VOC. GISCODE: W3/DD+ Identifikace WGK 2 dle německé normy.

Naše technické poradenství zde uvedené, je vydáno na základě našich nejlepších znalostí a provedených zkoušek, avšak bez záruky a nezabývá zpracovatele povinností provést vlastní zkoušku výrobků od nás zakoupených na jejich vhodnost pro zamýšlený účel. Protože aplikace a zpracování je mimo naši kontrolu, leží odpovědnost výhradně na zpracovateli. Vydáním nového technického listu pozbývá předchozí platnosti.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

info@saicos.de

www.saicos.de