

Základní barva bílá / Vorstreichfarbe Grundweiß

Technický list
Leden 2022
strana 1 / 2



Vlastnosti výrobku:

SAICOS Základní barva bílá je rychleschnoucí základní nátěr pro dřevo v exteriéru, který spojuje přednosti osvědčených prodyšných nátěrů na olejovém základě s dobrými vlastnostmi rychle schnoucích vodou ředitelných nátěrů.

Tyto speciální vlastnosti jsou založeny především na speciálně vyvinuté, modifikované olejové technologii. SAICOS Základní barva bílá slouží zejména pro zakrytí suků a zbarvení dřeva.

SAICOS Základní barva bílá chrání dřevo přirozeným způsobem:

Přírodní oleje se vpíjí hluboko do dřeva, chrání ho zevnitř a udržují ho elastické. Polymerní disperze chrání proti povětrnostním vlivům a vlhkosti. Ochranné účinné látky zajišťují dlouhotrvající krásu finálního nátěru. Nátěr vytvoří trvalé spojení s povrchem dřeva. Je prodyšný a reguluje vlhkost.

SAICOS Základní barva bílá zvyšuje značně životnost dřeva díky svým vodoodpudivým a ochranným vlastnostem.

SAICOS Základní barva bílá nepraská, neloupe se, ani se neodlupuje se.

Odstíny:

7050 bílá

Oblast použití:

SAICOS Základní barva bílá slouží jako základní nátěr zejména pro dřevo, které bude později natřeno konečným nátěrem jakéhokoli odstínu: např. dřevěné fasády, obklady stěn a stropů, přesahy střech, balkonové konstrukce, carporty, garážové vrata, pergoly, zástěny, mříže, ploty, zahradní brány, zahradní domky... SAICOS Základní barva bílá není samostatný nátěr. SAICOS Základní barva bílá srovná povrch dřeva např. u přírodních povrchů u kterých je struktura dřeviny dobře viditelná. Základní nátěr se SAICOS Základní barva bílá dá následujícímu konečnému nátěru pěkný, hladký, rovný povrch (proto ho doporučujeme jako základ zejména pod SAICOS Bel Air H₂O, zahrada a fasáda při nestejném podkladu)

Příprava:

SAICOS Základní barva bílá se hodí stejně dobře na všechny dřevěné podklady: hrubě řezané, strukturované, rýhované, hoblované, broušené. Je vhodný pro všechny druhy dřevin, také thermo dřevo nebo impregnované dřeviny. Povrch dřeva musí být čistý a suchý

» pro dřevo v exteriéru

» rychle schnoucí

» nepraská, neoprýskává, neloupe se

» vodouředitelný

» k zakrytí suků, zbarvení dřevin a mnoho dalšího

být čistý a suchý (max. 18 % vlhkosti) Pokud je to možné, nenatřené dřevo ošetřete ze všech stran. Pokud chcete získat obzvláště hladký a stejnoměrný povrch, doporučujeme hoblované povrchy přebrousit, konečná zrnitost 120 -150. Eventuální staré nátěry nebo jejich zbytky odstraňte louhováním nebo broušením. Paropropustné starší nátěry jen očistíme, případně dle potřeby lehce přebrousíme. Brusný prach důkladně odstraníme.

Nanášení:

Se SAICOS válečkem olej/vosk, SAICOS Universálním válečkem malým nebo se SAICOS plochým štětcem. SAICOS Základní barva bílá před použitím dobře rozmíchat neředit. Nanášet rychle, vydatně a v pásech.

Doba schnutí: cca. 3 - 4 hodiny (dle teploty a vlhkosti vzduchu)

Nelepší teplota pro nanášení: mezi 8 °C a 25 °C

Vydatnost z litru:

1 litr cca. 12m² (1 nátěr).

Závisí na druhu dřeviny a struktuře povrchu.

Počet nátěrů: 1x SAICOS Základní barva bílá

Tento produkt se dá nanášet i strojně, podrobnější informace obdržíte u Vašeho odborného prodejce.

Konečný nátěr:

Konečný nátěr musí být proveden nejpozději do 2-3 měsíců. Kvůli speciálním výhodám (žádné odlupování, proto bez obrušování při renovaci) doporučujeme jako druhý nátěr SAICOS Bel Air H₂O, zahrada a fasáda (vodou ředitelný, rychle schnutí) tak jako SAICOS barva pro dům a zahradu (na bázi přírodních olejů). Doporučujeme jako konečný nátěr 2 krycí nátěry.

Čištění pracovního náčiní: vodou

Doba skladovatelnosti:

V uzavřených nádobách min. 2 roky.

Tekutý produkt není odolný vůči mrazu. Transport a skladování v teplotách nad 5 °C

Fyzikální vlastnosti:

Hustota: 1,18 – 1,25 g/cm³

Základní barva bílá / Vorstreichfarbe Grundweiß

Technický list

Leden 2022

strana 2 / 2



Viskozita: 40-65 sec., 6 mm nádoba, DIN 53211.

Zápach: slabý / střední (po přírodních rostlinných olejích, po zaschnutí bez zápachu)

Bod vzplanutí: nehořlavý

Bezpečnostní pokyny – první pomoc:

Składujte mimo dosah dětí. Neplňte do nádob obvykle používaných pro potraviny a nápoje. Bezpečnostní list na vyžádání.

Obsahuje IPBC, TMDD, BIT. Může způsobit alergické reakce. Pozor! Při stříkání se mohou tvořit nebezpečné kapičky. Nevdechujte aerosol nebo mlhu.

EU-limit pro čirý lak a lazury (kategorie A/e): 130 g/l VOC (2010).

SAICOS Základní barva bílá obsahuje maximálně 130 g/l VOC.

GISCODE: BSW50

Identifikace WGK 2 dle německé normy

Naše technické poradenství zde uvedené, je vydáno na základě našich nejlepších znalostí a provedených zkoušek, avšak bez záruky a nezavazuje zpracovatele povinnosti provést vlastní zkoušku výrobků od nás zakoupených na jejich vhodnost pro zamýšlený účel. Protože aplikace a zpracování je mimo naši kontrolu, leží odpovědnost výhradně na zpracovateli. Vydáním nového technického listu pozbývá předchozí platnosti.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

info@saicos.de

www.saicos.de