

Speciální olej na dřevo/ Holz - Spezialöl

Technický list

leden 2022

strana 1 / 2



- » chrání a ošetřuje terasy, zahradní nábytek a ostatní dřevo v zahradě
- » transparentní – hedvábně matný
- » protiskluznost R9
- » odolnost povětrnostním vlivům
- » odpuzuje vodu a nečistoty
- » na bázi přírodních olejů

Vlastnosti výrobku:

Transparentní, prodyšný nátěr na dřevo, na bázi přírodních rostlinných olejů. Speciálně vyvinutý pro ochranu a údržbu dřevěných teras, zahradního nábytku a ostatních dřevěných výrobků v exteriéru, které si mají zachovat přírodní vzhled. Hedvábně matný, přírodně vyhlížející povrch, zdůrazňuje barvu a strukturu dřeviny. Obzvláště vysoká schopnost nasáknutí olejů do dřeva zaručuje extrémní odolnost vůči povětrnosti a mimořádnou odolnost.

SAICOS Speciální olej na dřevo chrání dřevo na přírodní bázi:

Přírodní oleje se vpíjí hluboko do dřeva, udržují ho zdravé a elastické a chrání povrch proti povětrnostním vlivům. Odpovídá normě DIN 53160 T.1+2 (odolnost vůči potu a slinám) a evropské normě DIN EN 71 T.3 (hodnocení migračního chování). Protiskluznost R9.

Odstíny:

0110 Spezial-Öl	bezbarvý
0112 modřín	transparent
0113 bankirai	transparent
0118 týk	transparent
0122 bílý	transparent
0123 šedý	transparent
0125 thermowood	transparent
0180 černý	transparent

Přířada pro všechny odstíny Saicos Speciálního oleje:

0240 protiskluz R10

Poznámka:

Všechny barevné odstíny jsou mezi sebou navzájem míchatelné.

Při použití více plechovek z různých šarží, tyto dopředu smíchejte. Výsledný odstín je závislý na více faktorech: vedle typu dřeviny a textury dřeva je např. rozhodující i broušení. Doporučujeme z těchto důvodů zkušební nátěr na originální dřevinu.

Oblast použití:

Ochranný a údržbový nátěr pro terasy, zahradní nábytek, rošty pro terasy a balkony atd. Vhodný pro všechny druhy dřevin, také pro tvrdé, i ušlechtilé dřeviny, rovněž pro tlakově impregnovanou borovici, termodřevo a pro ostatní dřeviny v exteriéru ale i v interiéru.

Příprava:

Povrch dřeva musí být čistý, suchý, bez námrazy (max. 18 % vlhkosti). Lakované povrchy (např. nábytek) odstraňte obroušením nebo odmořením. Plochy dřeva ošetřené SAICOS Speciální olejem na dřevo nebo jinými prodyšnými lazurami jen očistíme (SAICOS Odstraňovač šedi), dle potřeby (např. zahradní nábytek) lehce přebrousíme (zrnitost max. 150), odstraníme brusný prach. Terasy, které byly již nějaký čas vystaveny větrávání, by měly být očištěny pomocí SAICOS Odstraňovače šedi.

Důležité:

Jehličnaté dřeviny náchylné k zabarvení, např. borovice, douglaska, modřín můžeme preventivně ošetřit proti zamodření SAICOS Impregnační dřeva 9004* (nechat schnout min. 4-6 hod). Při aplikaci a jeden den poté nesmí pršet. U zašedlého dřeva můžeme obnovit původní přírodní odstín pomocí SAICOS Odstraňovače šedi. Nové dřevo, pokud je to možné, natřeme před montáží jednou ze všech stran. Čerstvě tlakově impregnované dřevo před nátěrem necháme zvětrat (3 – 6 měsíců). Rovněž exotické dřeviny je doporučeno nechat před nátěrem zvětrat (min. 6 týdnů). *produkty s biocidy používat opatrně. Před použitím vždy čtěte etiketu a informace o produktu.

Zpracování:

SAICOS Speciální olej na dřevo je připraven k nátěru - neředit. Dobře rozmíchat. Nanášení provádíme SAICOS plochým štětcem nebo u teras se SAICOS Podlahovým štětcem.

Počet nátěrů:

2x SAICOS Speciální olej na dřevo.

První nátěr :

Nanášíme v tenké vrstvě, stejnoměrně a ve směru vláken dřeva. Doba schnutí: min. 8 hodin (dle teploty a vlhkosti vzduchu). Proti prachu zaschne za cca. 4 hodiny.

Druhý nátěr:

Rovněž nanese tenkou vrstvou ve směru vláken dřeva. Doba schnutí: min. 8 hodin (dle teploty a vlhkosti vzduchu) Proti prachu zaschne za cca. 4 hodiny.

Speciální olej na dřevo/ Holz - Spezialöl

Technický list
leden 2022
strana 2 / 2



Tento produkt se dá nanášet i strojně, podrobnější informace obdržíte u Vašeho odborného prodejce.

Nejlepší teplota pro nanášení:

Mezi 8 °C a 35 °C

Vydatnost z litru:

1 litr ca. 14 m² (2 nátěry).

Nenatíráme na zmrzlé dřevo.

Uvedená hodnota odpovídá spotřebě pro hladký povrch terasy. U drážkované či vroubkované terasy se navyšuje natíraná plocha a proto je spotřeba materiálu na m² vyšší. Rovněž u teras, které jsou vystaveny již delší dobu povětrnosti, musíme počítat s vyšší spotřebou.

Snadná údržba:

Čištění a ošetřování:

Nedoporučujeme používat na čištění vysokotlaké čističe. Problematické zelené povlaky jednoduše odstraníme pomocí *SAICOS Odstraňovače zeleného povlaku*. Zašedlé plochy pomocí *SAICOS Odstraňovač šedi*. Pryskyřici je možné snadno odstranit pomocí *SAICOS Čističe štětců*.

Renovace:

Jednoduše nanést jeden nový nátěr *SAICOS Speciální olej na dřevo na očištěný povrch*. Broušení nátěru není nutné.

SAICOS Speciální olej na dřevo je možné po jednom roce větrávání přetřít *SAICOS Terasovým olejem H₂O*.

Čištění pracovního náčiní:

Se *SAICOS Čistič štětců* nebo ředidlem.

Doba skladovatelnosti:

V uzavřených nádobách minimálně 5 let.

Tekutý produkt je odolný vůči mrazu. Dojde-li vlivem mrazu ke zhoustnutí přípravku, skladujte jej po několik hodin při pokojové teplotě a potom dobře promíchejte.

Fyzikální vlastnosti:

Hustota: 0,86 – 0,95 g/cm³

Viskozita: 32-38 sec., 3 mm nádoba, DIN 53211.

Zápach: slabý / střední (po přírodních rostlinných olejích a voscích, po zaschnutí bez zápachu)

Bod vzplanutí: > 61 °C podle DIN 53213

Bezpečnostní pokyny – první pomoc:

Skladujte mimo dosah dětí. Neplňte do nádob obvykle používaných pro potraviny a nápoje. Hadřík použitý k nanášení přípravku ihned vyperte nebo jej skladujte ve vzduchotěsné nádobě (nebezpečí vzplanutí). Po zaschnutí je normálně hořlavý (EURO norma EN 13501 (DIN 4102 B2)). Pozor! Při stříkání se mohou tvořit nebezpečné kapičky. Nevdechujte aerosol nebo mlhu.

Bezpečnostní list na vyžádání.

Informace k životnímu prostředí:

EU-limit pro čirý lak a lazury (kategorie A/f): 700 g/l VOC (2010). *SAICOS Speciální olej na dřevo* obsahuje maximálně 700 g/l VOC GISCODE: Ö60+. Identifikace WGK 1 dle německé normy.

Naše technické poradenství zde uvedené, je vydáno na základě našich nejlepších znalostí a provedených zkoušek, avšak bez záruky a nezavazuje zpracovatele povinnosti provést vlastní zkoušku výrobků od nás zakoupených na jejich vhodnost pro zamýšlený účel. Protože aplikace a zpracování je mimo naši kontrolu, leží odpovědnost výhradně na zpracovateli.

Vydáním nového technického listu pozbývá předchozí platnosti.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3
D-48336 Sassenberg
info@saicos.de
www.saicos.de