



Vlastnosti výrobku:

SAICOS Čirá lazura je bezbarvý, olejový nátěr na dřevo, které má zůstat jako nenatřené. Je velmi odolná vůči zašpinění, vodě a je rovněž odolná proti škrábancům a dalšímu opotřebení.

SAICOS Čirá lazura chrání dřevo na přírodní bázi:

Přírodní oleje se vpíjí hluboko do dřeva, udržují ho elastické a chrání povrch proti povětrnostním vlivům a vlhkosti. Snižuje bobtnání a smršťování dřeva a tím i tvorbu spár. SAICOS Čirá lazura se spojí trvale se dřevem, žádné odlupování, praskání a proto žádné broušení při obnově nebo renovaci nátěru. Povrch bude odolný vůči vodě a špíně a extrémně odolný vůči běžným domácím chemikáliím. Káva, čaj, pivo, Cola, ovocné šťávy, mléko a voda nebudou moci proniknout do dřeva a budou se dít snadno odstranit. (DIN 68 861-1C)

Odstíny:

0111 bezbarvý

Poznámka:

Hedvábně matný, bezbarvý povrch zvýrazňuje přirozenou krásu dřeva. Je však bez UV ochrany, proto dřevo z důvodu vystavení světla může ztmavnout nebo také vyblednout. SAICOS Čirá lazura neobsahuje biocidní ani konzervační látky a proto může být bez problémů použita i ve vnitřním prostředí.

Oblast použití:

SAICOS Čirá lazura je použitelná pro všechny druhy dřevin a je mnohostranně použitelná:

1. jako samostatný nátěr pro dřevo, které si má zachovat přirozenost (2 nátěry).
2. lehce lesklý finální nátěr (1 nátěr) přes na paropropustné olejové nátěry na fasády, zahradní nábytek, okenice, garážové vrata a dveře ...

Příprava:

Povrch, který se má natírat musí být suchý a čistý. Lakované povrchy je třeba obrousit nebo odmořit. Povrchy ošetřené SAICOS Čírou lazuroou nebo jinými lazurami s otevřenými póry je třeba jen očistit – není nutné broušení ani odstranění původního nátěru. Ještě nenatřené dřevo ošetříme dle možností jednou ze všech stran.

» **na přírodní bázi**

» **pro všechny dřeviny a mnohostranné použití**

» **pro exteriér i interiér**

» **odpuzuje vodu a nečistoty**

» **odolný**

Jehličnaté dřeviny náchylné k zabarvení v exteriéru, např. borovice, douglaska, modřín, preventivně ošetříme proti hnilobě, zamodráním, napadením plísní a hmyzem, pokud možno ze všech stran, SAICOS *Universální impregnací 9004*. Necháme zaschnout min. 4-6 hod.

* Produkty s biocidy používat opatrně.

Před použitím si přečtěte etikety a technické listy.

Nanášení:

Pomocí SAICOS plochého štětce, SAICOS válečku na olej/vosk nebo SAICOS Válečku univerzálního, malého.

SAICOS Čirá lazura je připravena k nátěru, neředit. Dobře rozmíchat. Nanášíme stejnoměrně a v tenké vrstvě ve směru vláken.

Nejlepší teplota pro nanášení:

Mezi 8 °C a 35 °C.

Pouze na dřevo bez námrazy.

Vydatnost z litru:

1 litr vystačí na asi 13 m² při dvou nátěrech na hladké dřevo nebo na asi 17 m² při jednom nátěru na hladké dřevo. Závisí na druhu dřeviny a struktuře povrchu.

Počet nátěrů:

Samostatný nátěr: 2 nátěry

Renovace: 1 – 2 nátěry

Tento produkt se dá nanášet i strojně, další informace obdržíte u svého odborného prodejce.

Doba schnutí:

Minimálně 10 hodin (v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu). Proti prachu cca. 6 hodin.

Oxidativní schnutí. Proto-zejména při použití v interiéru – zajistěte dobré větrání (zahradní nábytek před prvním použitím nechat dobře vyschnout).

Snadná údržba:

Čištění a péče:

Umývat vodou. Zelené povlaky se dají snadno a bez problémů odstranit za pomoci SAICOS Odstraňovače zelených povlaků. Smůla a jiné látky unikající ze dřeva odstraníme pomocí SAICOS Čističe štětců.



Renovace:

Dle potřeby jeden následný nátěr SAICOS Čírou lazuroou (nebo jiný SAICOS nátěr na dřevo na olejové bázi) nanést na očištěný povrch.

Čištění pracovního náčiní: pomocí SAICOS Čistič štětců.

Doba skladovatelnosti:

V uzavřených nádobách minimálně 5 let.
Tekutý produkt je odolný vůči mrazu. Dojde-li vlivem mrazu ke zhoustnutí přípravku, skladujte jej po několik hodin při pokojové teplotě a potom dobře promíchejte.

Fyzikální vlastnosti:

Hustota: 0,85 – 0,89 g/cm³
Viskozita: 31-36 sec., 3 mm nádoba, DIN 53211.
Zápach: slabý / střední (po přírodních rostlinných olejích, po zaschnutí bez zápachu
Bod vzplanutí: > 61 °C podle DIN 53213

Bezpečnostní pokyny – první pomoc:

Skladujte mimo dosah dětí. Neplňte do nádob obvykle používaných pro potraviny a nápoje. Hadřík použitý k nanášení přípravku ihned vyperte nebo jej skladujte ve vzduchotěsné nádobě (nebezpečí vzplanutí). Po zaschnutí je normálně hořlavý (EURO norma EN 13501 (DIN 4102 B2)).
Bezpečnostní list k dispozici na vyžádání.

EU-limit pro tenkovrstvé lazury (kategorie A/f):

700 g/l VOC (2010).

SAICOS Čirá lazura obsahuje maximálně 700 g/l VOC

GISCODE: Ö60+

Označení WGK1 podle německé normy

Naše technické poradenství zde uvedené, je vydáno na základě našich nejlepších znalostí a provedených zkoušek, avšak bez záruky a nezbavuje zpracovatele povinnosti provést vlastní zkoušku výrobků od nás zakoupených na jejich vhodnost pro zamýšlený účel. Protože aplikace a zpracování je mimo naši kontrolu, leží odpovědnost výhradně na zpracovateli. Vydáním nového technického listu pozbývá předchozí platnosti.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3
D-48336 Sassenberg
info@saicos.de
www.saicos.de